



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# MACYPLAST AL USO

### DESCRIPCIÓN:

Masilla acrílica lista al uso para la reparación de desperfectos y tendido de cualquier superficie de albañilería.

### USO RECOMENDADO:

Soportes tales como hormigón, cemento, fibrocemento, piedra, ladrillo y similares, madera y también fondos pintados de pintura plástica convencional. Posibilita la aplicación directa sobre azulejo sin necesidad de imprimación. No aplicar sobre metal o plástico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Buena consistencia y capacidad de relleno.  
Permite el lijado.  
De uso exterior e interior, acabado muy resistente.  
Fácil aplicación.  
Gran dureza.  
Buena adherencia.  
Aplicable en capa fina (hasta 1mm).

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Pasta.  
Color: Blanco roto.  
Granulometría: Fina  
pH amasado: 8-9  
Densidad: 1.760 ± 0.100 Kg/l (según norma ISO 1675)  
Punto de inflamación: Ininflamable.

### APLICACIÓN:

Herramienta: Llana de acero inoxidable y espátula.  
Rendimiento: Depende del trabajo, a modo orientativo, para 1mm de espesor, 1.7-1.8 kg/m<sup>2</sup>  
Limpieza: Con agua, antes de secado completo.  
Secado: 4-8 horas, en capa de 1 mm de grosor  
Lijado: 4-8 horas  
Condiciones: No usar sobre soportes recalentados ni mojados.  
No aplicar temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.  
No aplicar con riesgos de lluvias.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (BARNIZ ANCLAJE), del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

#### **MODO DE EMPLEO:**

Si observamos la presencia de fisuras, deberemos sanearlas, es decir, abrirlas y fijar el interior de las mismas con un fijador, dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenarlas hasta enrasarlas, usar una espátula que permita presionar bien hacia el interior del hueco, y a ser posible con un ancho mayor que el de la cavidad.

Para alisar, proceder de inicio verticalmente de abajo a arriba, y empalmado en sentido contrario. La segunda capa proceder horizontalmente, de izquierda a derecha, tomando los empalmes en sentido inverso. Se aplicará en capas de hasta 1 mm. de espesor.

Las zonas sometidas a tensiones (juntas de dilatación, juntas de delimitación de materiales, etc) deben ser reforzadas con malla de fibra de vidrio a fin de evitar la fisuración del producto. La malla tendrá una luz aproximada de 1cm<sup>2</sup>, y sobrepasará al menos 25 cm a cada lado de la junta. Se aplicará en capas de hasta 1 mm de espesor.

#### **OBSERVACIONES:**

No mezclar con ningún otro material.

Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocarla evaporación anticipada del agua de la masilla que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza de la misma.

Si se desea recubrir, se hará con una pintura o material resistente a la alcalinidad y permeable al vapor de agua. Al respecto, antes cualquier duda se aconseja realizar una prueba previa para verificar compatibilidad.

La producto se guardará en al abrigo de la acción directa de los rayos de sol y de fuentes de humedad.

#### **SEGURIDAD:**

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente.

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.