



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN VELAT

DESCRIPCIÓN:

Imprimación especialmente formulada como base para la aplicación de VELADURAS.

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Soportes nuevos o pintados de pintura plástica convencional, que se encuentren perfectamente adheridos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Exento de olor.
Mejora la aplicación del sistema.
Retarda el tiempo de secado de las veladuras.
Acabado perfectamente liso.
Crea una película de poro de cerrado.
Resistente al frote húmedo.
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Liso, semi-mate.
Color: Blanco.
Peso específico: 1.400 ± 0.050 Kg /l (según norma ISO 1675)
Lavabilidad: >50000 ciclos (según norma UNE 48 284)
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV máximo: 30g/l

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
Dilución:	5-20% con agua, según absorción del soporte.
Limpieza:	Agua.
Secado al tacto:	30-60 min, según tipo de soporte (20 °C, 65% humedad)
Rendimiento:	8-10 m ² /litro (por capa)
Intervalo de repintado:	4-6 horas (20°C, 65% humedad relativa)
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa en las 24 h sucesivas a la aplicación. Temperatura de aplicación: 10 - 30°C. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse + 3° C por encima del punto de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

El producto se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia al sustrato.

En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE para fijar el sustrato; después se procederá a imprimir la superficie con nuestra IMPRIMACIÓN VELAT.

En caso de soportes en buen estado se aplicará directamente una primera mano de IMPRIMACIÓN VELAT.

Si se utiliza la IMPRIMACIÓN VELAT como acabado, la segunda mano se diluirá un 5-10 % con agua.

No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C .

No almacenar la pintura diluida.

El producto se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Ésta versión anula las anteriores.