



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACYSTONE ACABADO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento basado en tecnología acrílica, contiene aglomerados solidificados y coloreados que le confieren un acabado que imita distintos tipos de piedra.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para el tratamiento de paramentos exteriores o interiores de hormigón y sus prefabricados, yeso, cartón-yeso, perliescayola, fibrocemento, ladrilyeso, ladrillo, madera en edificios y locales públicos o privados, viviendas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua
Atóxico
Acabado con textura fina multicolor
Gran adherencia
Permeable al vapor de agua
Elevada consistencia, cubre pequeños defectos del soporte
Soporta pequeñas dilataciones y contracciones del soporte

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate con ligera textura
Color: 5 colores según carta
Volumen sólidos: 55 +/- 2%
Peso específico: 1,210 +/- 0,020 Kg/l
Punto inflamación: Ininflamable
COV: 12 g/litro

APLICACIÓN:

Método:	Llana de acero inoxidable, calderín de gotelé, rodillo
Dilución:	No diluir
Boquilla:	4 mm
Presión:	1,2 – 1,5 Kg / cm ²
Limpieza:	Agua
Secado al tacto:	2 horas a 20º C y 60% humedad relativa
Rendimiento:	1 kilo / m ²
Intervalo de repintado:	Mínimo: 24 horas a 20º C Máximo: No tiene
Número de capas:	2
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa en las 24 h sucesivas a la aplicación. Temperatura de aplicación: 10 - 30ºC. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse + 3º C por encima del punto de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Eliminar desmoldeantes y otros contaminantes mediante un desengrasante de naturaleza alcalina y lavar con agua a presión. Dejar secar. Eliminar lechada, eflorescencias y sales solubles mediante procedimientos mecánicos o manuales.

IMPRIMACIÓN:

Aplicar una o dos capas a rodillo de **MACYSTONE FONDO**. Dejar secar 12 horas a 20° C.

ACABADO:

Aplicar una o dos capas de **MACYSTONE ACABADO** según método de aplicación.

OBSERVACIONES:

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C y con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.

En caso de observar irregularidades en la superficie o querer un acabado más fino y planimétrico, después la aplicación con calderín y máximo 1 hora de su aplicación, puede alisarse con llana antes que endurezca totalmente.

En la aplicación a llana evitar grosores excesivos (superior a 1 mm) que podrían ocasionar problemas de contracción en forma de fisuras durante su tiempo de secado.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Ésta versión anula las anteriores.