



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

## FICHA TÉCNICA

# PINTURA PÉTREA LISA

### DESCRIPCIÓN:

Pintura en emulsión con acabado pétreo especial para obra.

### USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. Decoración de paredes, tanto en obra nueva como en superficies ya pintadas, en interiores y en exteriores.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.  
Buena cubrición.  
Elevada blancura.  
Altamente transpirable.  
Con conservante antimoho y antiverdín.  
Lavable.  
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV)

### DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate.  
Color: Blanco.  
Naturaleza: Copolímeros acrílicos.  
Densidad: 1.650 +/- 0.050 Kg/l (UNE EN ISO 2811)  
Lavabilidad: 8.000 - 10.000 ciclos (UNE 48.284)  
Viscosidad: 4700 - 7500 cP (Brookfield RVDI+, spin 6, 50 rpm., 24° C).  
Punto inflamación: Ininflamable  
Clasificada grupo c) según Directiva 2004/42/CE, contenido COV: máximo 40 g/l.

### APLICACIÓN:

Método:	Rodillo, brocha o pistola.
Dilución:	1ª capa: 10-15% 2ª capa: 5-10 %
Diluyente y limpieza:	Agua (antes del secado completo)
Rendimiento:	6 - 10m <sup>2</sup> /l y capa
Secado al tacto:	30 - 60 minutos a 20° C y 60% humedad relativa
Intervalo de repintado:	3 - 5 horas a 20° C
Número de capas:	2 capas
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar a pleno sol. No aplicar con riesgo de lluvias. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES  
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800  
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16  
Fax: 0034 967 44 28 19  
E-mail: [macy@pinturas-macy.com](mailto:macy@pinturas-macy.com)  
Web: [www.pinturas-macy.com](http://www.pinturas-macy.com)  
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos, nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia al sustrato, o aplicar una capa previa de IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE AL AGUA.

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con *MACY-CLEAN*.

##### *Imprimación:*

Cemento y hormigón: Es recomendable en fachadas nuevas, para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera mano de SELLADOR ANTISALES-ANTIHUMEDAD, dejar secar 6 horas a 20°C antes de proceder a pintar normalmente.

Yeso: Directamente diluyendo un 15-20% con agua la primera capa; para lograr un mejor anclaje, aplicar IMPRIMACIÓN SELLADORA AL AGUA MACY diluida un máximo de 5% con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

Yeso pulverulento o “muerto”: Es necesario dar una primera capa de BARNIZ ANCLAJE, diluir 1 parte de BARNIZ ANCLAJE con 5 partes de agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

Acabado: Aplicar dos capas a rodillo o brocha de PINTURA PÉTREA LISA diluida con agua. Dejar secar al menos 3 horas a 20°C entre capas.

#### OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

En paredes que hayan padecido humedad, con el foco de procedencia cortado, puede acelerarse su pintado dando una primera mano con nuestra pintura antihumedad HUMIPLAST MACY.

Dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas (frotar suavemente la zona a limpiar, no emplear productos de limpieza agresivos).

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. No almacenar el producto diluido.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0 °C o su exposición directa al sol.

#### SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.